



# DECOBIO S

## Décoffrant Base Végétale

71580 SAILLENARD  
FRANCE

Tél. 03 85 76 45 00

Fax 03 85 74 10 84

<http://www.pieri.com>

e-mail [pieri@wanadoo.fr](mailto:pieri@wanadoo.fr)

### FONCTION

Totalement exempt d'huile d'origine pétrolière, **DECOBIO S** a été conçu pour répondre aux exigences de protection de l'environnement et d'hygiène du personnel.

La base végétale qui le compose ouvre une voie nouvelle dans le décoffrage des bétons en conciliant sécurité de l'utilisateur et qualité du parement.

De composition rigoureusement contrôlée et suivie, il garantit d'excellentes conditions de travail et un résultat de qualité car:

- jaune paille
- pratiquement inodore
- difficilement inflammable
- non toxique et non irritant pour la peau.

Il est parfaitement adapté aux conditions de travail en usine, où atmosphère confinée et pulvérisations fréquentes d'huiles de décoffrage provoquent souvent le développement d'odeurs désagréables et persistantes, nuisibles aux bonnes règles d'hygiène et sécurité.

### MODE D'ACTION

Forme à la surface du coffrage un film d'huile végétale incolore et peu gras, facilite l'étalement du béton et la résorption du bullage lors de la vibration.

### DOMAINES D'UTILISATION

S'utilise chaque fois que l'on recherche un parement lisse sans bulles et sans taches quelles que soient les conditions : béton chaud ou froid, étuvé ou non, adjuvanté ou non.

**DECOBIO S** est conçu pour les bétonnages par temps froid, les conditions de vibration difficiles et chaque fois que la conjugaison microporosité de la peau coffrante et délavage du décoffrant par le béton conduit à des accrochages importants.

### MISE EN OEUVRE

S'applique sur tous types de moules ou coffrages, métalliques, bois baké ou polyester à l'aide d'un pulvérisateur; sa faible viscosité

permet son emploi en couche mince et sa consommation de 1 litre pour 40 m' environ en fait un produit très économique.

Recommandations :

Ne destiner **DECOBIO S** qu'aux faces coffrantes. L'utilisation des huiles végétales n'est pas recommandée pour protéger les faces arrières des banches. En effet, lors d'exposition pendant de longues périodes à l'ensoleillement, il y a risque de formation de films collants.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide jaune paille
- Densité:  $0,85 \pm 0,02$  à 20°C
- Viscosité :  $12 \pm 2$  cSt Coupe ISO 2431 N° 3 À 20°C
- Point de congélation:  $< -25^\circ\text{C}$
- Point éclair: 65°C. (méthode SETAFLASH)
- Prêt à l'emploi
- Buse PIERI recommandée: X10 ou buse à ailettes.

Ne modifie en rien la clé d'accrochage des enduits plâtre, crépis et peintures : PV CERIB 93 DPO 362.

• **DECOBIO S** est conforme aux critères exigés pour figurer sur la liste des fluides de décoffrage conseillés par les CRAM de Bretagne et des Pays de loire

### CONSERVATION

2 ans en emballage d'origine fermé.  
Stocker sur rétention.

### CONDITIONNEMENT

Jerrican de 30 litres  
Fût de 220 litres  
Cuve de 1050 litres.

### SÉCURITÉ

Non réglementé.  
Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

### TRANSPORT

Non réglementé.