



**EUROCIRE**

71580 SAILLENARD

FRANCE

Tél. 03 85 76 45 00

Fax 03 85 74 10 84

<http://www.pieri.com>

e-mail: [pieri@wanadoo.fr](mailto:pieri@wanadoo.fr)

## **Cire de Démoulage. pour Béton Architectonique**

### **FONCTION**

Réaliser des parements béton architectonique de très haute qualité en usine de préfabrication, sur des éléments à base de ciment blanc, gris ou coloré.

### **MODE D'ACTION**

Après séchage **EUROCIRE** forme un film cireux et de très faible épaisseur à la surface du moule permettant l'obtention d'un béton lisse et glacé, exempt de bulles et parfaitement homogène en teinte.

### **DOMAINES D'UTILISATION**

Éléments en béton architectonique préfabriqués destinés à rester brut de décoffrage ou à subir un traitement ultérieur tel que sablage, polissage, grésage ou bouchardage.

#### **Recommandations**

Pour les bétons acides, il est préférable de choisir un démoulant donnant un aspect moins glacé pour faciliter l'attaque acide (CIROXI, CLAROL 2S...)

### **MISE EN OEUVRE**

S'emploie sur moule métallique propre ou bois vitrifié. **EUROCIRE** s'applique au pulvérisateur à pression préalable à raison de 20 à 25 m<sup>2</sup>/Litre. Un séchage d'environ 15 mn est conseillé avant bétonnage.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- Couleur jaune paille
- Densité : 0,78 ± 0,02
- Viscosité  
< 7 cSt Coupe Iso 2431 N° 3 à 20°C
- Point éclair: 37° C  
(Méthode SETAFLASH)
- Buses PIERI recommandées: X5 ou X8

### **CONSERVATION**

2 ans en emballage fermé d'origine.

### **CONDITIONNEMENT**

Bidon métal de 25 litres

Bidon métal de 220 litres.

### **SÉCURITÉ**

Inflammable. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Extincteurs recommandés: poudre, mousse ou gaz carbonique. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

### **TRANSPORT**

- Classe : 3.3
- Terrestre : N° ADR = 31 ° c
- Maritime: N° IMDG = 3375
- Aérien : N° ONU = 1268