



PRELOR 3

Lasure pour bétons de parement

71580 SAILLENARD

FRANCE

Tél. 03 85 76 45 00

Fax 03 85 74 10 84

<http://www.pieri.com>

e-mail: pieri@wanadoo.fr

FONCTION

Lasure béton permettant la mise en teinte des bétons bruts de décoffrage gris ou blancs préfabriqués ou coulés en place.

La nature transparente du produit ne masque pas les supports mais les valorise en atténuant leurs défauts et leur confère une protection antigraffiti.

MODE D'ACTION

Le régulateur de fond permet l'uniformisation du support béton sans affecter la texture du matériau.

La finition teintée, transparente, fait ensuite ressortir la couleur, le veinage et le pommelage du béton et apporte des performances antigraffiti.

DOMAINES D'UTILISATION

- Façades béton
- Soubassement
- Garde-corps et acrotères
- Vêtures
- Bardages béton
- Décoration intérieure

MISE EN OEUVRE

PRELOR 3 se compose de deux produits applicables successivement

PRELOR 3 RÉGULATEUR DE FOND,

PRELOR 3 FINITION TEINTÉE

Les bétons doivent être âgés d'au moins trois semaines. Le support doit être propre, débarrassé des poussières et exempt d'efflorescences.

Chaque produit s'applique au rouleau poil court à raison de 5 à 7 m²/litre pour le Régulateur de fond, 8 à 10 m²/litre pour la Finition teintée, en respectant un temps de séchage entre couches de 3 à 5 heures au moins, sans excéder 3 jours.

Pour plus de renseignements, consulter notre cahier des charges de mise en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• **PRELOR 3 RÉGULATEUR DE FOND**

- Liquide grisâtre légèrement gélifié,
- Ininflammable,
- Craint le gel,
- Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage.

• **PRELOR 3 FINITION TEINTÉE**

- Solution à 2 composants,
 - Point éclair: 57°C (Méthode SETAFLASH),
 - Vie en pot après mélange : 4 heures à 20° C environ (pour 1 emballage de 10l)
 - Agiter avant emploi,
 - Nettoyage du matériel à l'aide de **NETTOYANT PU** avant durcissement.
- EXISTE en 20 teintes standard reproduites sur nuancier.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT

RÉGULATEUR DE FOND: 20 litres

FINITION TEINTÉE: 10 litres. (A+B)

SÉCURITÉ

Régulateur de fond: Non réglementé.

Finition teintée Composant A

Irritant pour les yeux. Inflammable.

Finition teintée Composant B

Irritant pour les yeux.

Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT

Régulateur de fond: Non réglementé.

	Finition teintée Composant A	Finition teintée Composant B
Classe	3.3	3.3
Terrestre	5°C	5°C
Maritime	3372	3372
Aérien	1263	1263